


(12) ポンプ配管等に吐出口から打込み面までの高さは、 1.5m以下としているか

コンクリートの落下高さが大きいと材料が分離します。また、排出されるコンクリートが鉄筋や型枠に当たり、材料が分離する恐れがあります。



悪い例（落下高さ高い）



良い例（落下高さが低い）