

### (13) 表面にブリーディング水がある場合は、これを除いてから コンクリートを打ち込んでいるか

コンクリートを型枠内に打ち込むと、練混ぜ水の一部が、骨材・セメント粒子との密度差のために分離しコンクリート表面に浮いてきます。この現象をブリーディングと言います。ブリーディング部では、実質的な水セメント比は大きくなり、強度や耐久性の面からコンクリートの性能を低下させます。

