

(20) コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか

コンクリートが硬化するためには、水分が必要です。そのため乾燥しないようにコンクリート表面を湿潤状態に保つ必要があります。この養生が湿潤養生で、散水したり蒸発を防ぐため、シートを被せたりします。また、湿潤養生は、乾燥収縮によるひび割れの発生を防止します。ただし、湿潤養生に使用する水は、適切な温度であることが重要です。

